

BIOFA Hartwachsöl Art. Nr. 2055

Eigenschaften

BIOFA Hartwachsöl ist eine hochwertige Verko-
chung aus natürlichen Ölen und Harzen. Es be-
lebt die natürliche Struktur der Untergründe und
ergibt eine filmbildende, offenporige, seidenglän-
zende, strapazierfähige, schmutz- und wasser-
abweisende Oberfläche. Erfüllt die Norm EN 71,
Teil 3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) sowie die
DIN 53160 (Schweiß- und Speichelechtheit). Zur
rationellen, zeitsparenden Oberflächenbehand-
lung aller saugfähigen Holz- und Korkböden,
Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB-Platten,
etc. und für den Möbel- und Innenausbau im
Innenbereich. Hartwachsöl wird zur Grundierung
und als Endanstrich verwendet. Nicht für ständi-
ge Nassbelastung geeignet.

Es ist die ideale Endbehandlung für BIOFA Co-
loröle.

Das Öl wurde gemäß den schweizerischen
bfu/EMPA-Kriterien auf Gleitsicherheit/Rutsch-
festigkeit geprüft und hat folgende GS-Werte:
Gummi glatt: GS 2; Gummi fein gerillt: GS 3;
Kunststoff grob gerillt: GS 3; Leder glatt: GS 1.

Hartwachsöl 2055 erfüllt die Anforderungen der
Parkettnorm DIN EN 14342.

DIBt-Zulassungsnummer: Z-157.10-104

Inhaltsstoffe

[Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin](#), [Ri-
cinenöl-Kolophoniumharzverko-](#)
[chung](#), [Safloröl-](#)
[Kolophoniumharzverko-](#)
[chung](#), [Mattierungsmittel](#),
[Tonerde](#), [Mikrowachs](#), [Zinkoxid](#), [Quellton](#), [Netz-](#)
[mittel](#), [Entschäumer](#), [Kobalt-Polymer-Trockner](#),
[Calcium-](#) und [Mangan-Trockner](#), [Antioxidans](#).

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max.
12 %) und sauber sein, evtl. mit BIOFA Verdün-
nung 0500 reinigen. Endschliff der Oberflächen
im Bodenbereich mit 120 - 150 Korn bzw. Gitter,
im Möbel- und Innenausbaubereich mit Korn 180-
240. Es können auch entsprechende Kunststoff-
pads verwendet werden.

2. Grundanstrich

BIOFA Hartwachsöl gut aufrühren. Im Bodenbe-
reich mit kurzfloriger Velourrolle dünn und
gleichmäßig auftragen. Für Möbel- oder Innen-
ausbauflächen mit Pinsel, Rolle oder im Spritz-
verfahren verarbeiten. Bei stark saugenden bzw.
grobporigen Untergründen wie Kork, Buche, Erle
etc. das Öl beim ersten Auftrag satt aufbringen
und gleichmäßig verteilen. Alternativ kann auch
mit BIOFA Universal Hartgrund 3755 lösemittel-
frei grundiert werden, um eine bessere Tiefenwir-
kung und Lösemittelreduzierung zu erreichen.

3. Zwischen- und Schlussanstrich

Nach 16-24 Stunden im Bodenbereich mit Gitter
150-180, im Möbel- und Innenausbau mit Korn
240 zwischenschleifen und nach gründlichem
entstauben zweiten Anstrich auftragen. Bei sehr
saugstarken Untergründen wie Korkparkett, etc.
ist evtl. ein weiterer Auftrag mit Hartwachsöl er-
forderlich.

Als Endbehandlung für BIOFA Coloröle wird 1
Anstrich Hartwachsöl als Finish aufgebracht,
wobei das Hartwachsöl mit bis zu max. 10% Co-
loröl, mit dem der Boden eingefärbt wurde, abge-
tönt wird. Bei extrem saugstarken Untergründen
kann ein 2. Anstrich erforderlich sein.

**Wichtig: Gebinde aus unterschiedlichen
Chargen vor der Verarbeitung mischen! Vor-
versuche durchführen! Bei der Verarbeitung
und Trocknung der Produkte ist für optimale
Frischlufzirkulation zu sorgen! Bei Nichtbe-
achtung dieser Vorgabe muss mit lang anhal-
tenden Geruchsaufkommen gerechnet wer-
den. Nicht unter 12°C verarbeiten.**

Spritztechnische Daten

Druckluft-Becherpistole: Düse: 1-1,5 mm, Spritz-
druck: 2-3 bar.

Airless: Düse: 0,23-0,28 mm, Spritzdruck 4 bar,
Materialdruck 80 bar.

Diese Angaben sind Durchschnittswerte. Bitte
den eigenen Gerätesystemen anpassen.

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

4. Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen.

5. Reinigung und Pflege der Oberflächen

Mit weichem, trockenem Tuch. Bei feuchter Reinigung mit pH-neutralem, mildem Reinigungsmittel in handwarmem Wasser.

Wir empfehlen NACASA Universalreiniger 4010 (BIOFA Händler). Für Fußbodenoberflächen siehe spezielle Pflegeanleitung!

Trocknung

Nach 6-12 Stunden staubtrocken und nach 16-24 Stunden schleif- und überlackierbar. Fußböden sind nach 3 Tagen vorsichtig und nach 7-10 Tagen voll belastbar (20°C/50-55 % rel. Luftfeuchte). Wärme und gute Luftzirkulation beschleunigen die Trocknung. Bei niedrigen Temperaturen, hoher Luft- und Untergrundfeuchte sowie gerbsäurehaltigen Hölzern, Tropenhölzern und Kork kann sich die Trocknung verzögern.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung (DIBt) wird nach der Grundierung mit Universal Hartgrund lösemittelfrei 3755 oder Coloröl 2110-11 eine Schicht Hartwachsöl 2055 mit 25 g/m² bzw. 28 ml/m² oder 2 x 25 g/m² Hartwachsöl 2055 aufgebracht.

Wird nur mit Hartwachsöl 2055 gearbeitet, gelten folgende Auftragsmengen und Ergiebigkeiten:

1. Auftrag: ca. 60 - 80 ml/m² bzw. 12-16 m²/l.
 2. und 3. Auftrag je 45-60 ml/m² bzw. 16-20 m²/l.
- Verbrauch und Ergiebigkeit hängen stark von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes ab.

Lagerung

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Hautbildung möglich. Vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben!

Gebinde

1 l / 2,5 l und 10 l Blechgebinde

Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen – **(Selbstentzündungsgefahr!)** Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.** Bei Unwohlsein **GIFTINFORMATIONSZENTRUM** oder **Arzt anrufen.** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.** **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.** Nur im freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren für ausreichende Absaugvorrichtung und Atemschutz sorgen. Beim Erwärmen oder Versprühen können explosive Dampf-/Luftgemische entstehen! Bei der Verarbeitung auf ausreichenden Hautschutz achten. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen! Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.** Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich!

[Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.](#)

Entsorgung

Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde bei Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben bzw. nach den jeweils lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11*

VOC-Kennzeichnung gemäß Decopaint-Richtlinie und ChemVOC FarbV:

EU-Grenzwert (Kat. A/i): 500 g/l (2010)

2055 enthält max. 450 g/l VOC.

GISCODE: Ö 60+

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.