

# Hartwachsöl

8132 seidenglänzend / 8162 matt  
 11 - 2,5 l - 10 l



## Eigenschaften:

Hartwachsöl ist ein hochwertiges Produkt aus natürlichen Rohstoffen. Es belebt die natürliche Struktur, vertieft die Tönung der behandelten Untergründe und ergibt eine offenzellige, seidenglänzende / matte, strahlende und wasserabweisende Oberfläche, die weitgehend vergilbungsfrei ist. Zur rationellen, zeitsparenden Oberflächenbehandlung aller saugfähigen Holz- und Korkböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB-Platten, etc. im Innenbereich. Zur Grundierung und als Endanstrich geeignet. Hartwachsöl matt erfüllt die Norm DIN 53 160 Schweiß- und Speichelechtheit sowie die Parkettnorm DIN EN 14342. DIBt-Zulassungsnummer: Z-157.10-104



oder kurzfloriger Velourrolle dünn und gleichmäßig auftragen und gut ausstreichen. Bei stark saugenden bzw. grobporigen Untergründen wie Kork, Buche, Erle etc. das Öl beim ersten Auftrag satt aufbringen und gleichmäßig verteilen. Alternativ kann auch mit BIOFA Universal Hartgrund lösemittelhaltig Art. Nr. 3754 oder Universal Hartgrund lösemittelfrei Art. Nr. 3755 grundiert werden (bitte die Technischen Merkblätter der entsprechenden Produkte beachten).

**3. Zwischen- und Schlussanstrich:** Nach ca. 24 Stunden mit Gitter 150-180 zwischenschleifen und nach gründlichem entstauben und 2. Anstrich auftragen. Bei sehr saugstarken Untergründen wie Korkparkett, etc. ist evtl. ein weiterer Auftrag mit Hartwachsöl erforderlich.

**Wichtig:** Vorversuche durchführen! Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Nicht unter 16°C verarbeiten.

**4. Reinigung der Arbeitsgeräte:** Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung 0500 reinigen.

**5. Reinigung und Pflege der Oberflächen:** Mit weichem, trockenen Tuch. Bei feuchter Reinigung mit pH-neutralem, mildem Reinigungsmittel in handwarmem Wasser. Wir empfehlen BIOFA NACASA Universalreiniger 4010 (BIOFA Händler). Für Fußbodenoberflächen siehe spezielle Pflegeanleitung! Die ersten 3 Wochen nach dem letzten Ölauftrag die Oberfläche nur trocken reinigen.

## Trocknung:

Die Trockenzeit beträgt 12-16 Std. (20°C / 50-55 % rel. Luftfeuchte). Nach 12-16 Std. kann zwischengeschliffen und der 2. Anstrich aufgebracht werden. Nach 3 Tagen schwach belastbar. Volle Beanspruchbarkeit nach 7-10 Tagen. Wärme und gute Luftzirkulation beschleunigen die Trocknung. Trocknungsverzögerungen durch niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchte sowie auf gerbsäurehaltigen Hölzern, Tropenhölzern und auf Kork sind möglich.

## Inhaltsstoffe:

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Ricinöl-Kolophoniumharzverkochung, modifizierte Ricinöl-Kolophoniumharzverkochung, Safloröl-Kolophoniumharzverkochung, Mattierungsmittel, Tonerde, Mikrowachs, Zinkoxid, Quellton, Netzmittel, Entschäumer, Kobalt-, Zirkonium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

## Arbeitsschritte:

**1. Vorbehandlung:** Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 12 %) und sauber sein, evtl. mit Verdünnung 0500 reinigen. Endschliff der Oberflächen im Bodenbereich bis 120er Korn bzw. Gitter.

**2. Grundanstrich:** Hartwachsöl gut aufrühren. Mit Flächenstreicher

## Verbrauch / Ergiebigkeit:

1. Auftrag: ca. 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> bzw. 12 - 16 m<sup>2</sup>/l.  
 2. und 3. Auftrag je 45 - 60 ml/m<sup>2</sup> bzw. 16 - 20 m<sup>2</sup>/l.  
 Verbrauch und Ergiebigkeit hängen stark von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab.  
 Gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung (DIBt) werden 3 Schichten Hartwachsöl seidenglänzend mit je 25 g/m<sup>2</sup> bzw. 28 ml/m<sup>2</sup> oder nach der Grundierung mit Universal Hartgrund lösemittelfrei 3755 oder Coloröl 2110-2111 zwei Schichten Hartwachsöl seidenglänzend 8132 mit je 25 g/m<sup>2</sup> bzw. 28 ml/m<sup>2</sup> aufgebracht.

## Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Hautbildung möglich. Vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben!

## Entsorgung:

Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils lokalen/nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränktes Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden.  
 Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

EAK-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11\*

## baubook:

### Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren

Über diesen QR-Code kommen Sie zur baubook-Datenbank  
 BIOFA Hartwachsöl matt 8162:



Stand: 20.05.2025

## Gefahren- und Sicherheitshinweise:

**Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.**  
**Enthält Cobaltsalz, Neodecansäure. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Allergiker: Tel.: +49(0)7164-9405-0.**  
**Mit Produkt getränktes Arbeitsmaterialien und Kleider wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen -(Selbstentzündungsgefahr!) Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife abwaschen.**  
**Auf ausreichenden Hautschutz achten. Bei Spritzverarbeitung den Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen und geeigneten Atemschutz (Kombifilter A2/P2) und Schutzbrille tragen. Beim Erwärmen oder Versprühen können explosive Dampf-/Luftgemische entstehen! Bei Schleifarbeiten Atemschutz (Staubfilter P2) verwenden. Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich!**  
**Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.**

GISCODE: Ö 60+

### VOC-Kennzeichnung gemäß Decopaint-Richtlinie und ChemVOCFarbV:

EU-Grenzwert (Kat. A/i): 500 g/l (2010).  
 8132/8162 enthält max. 370/430 g/l VOC