Dauerhaft hell und strapazierfähig – und wirkt wie unbehandelt!

Um möglichst lange viel Freude an Holzoberflächen zu haben, behandeln wir diese mit natürlichen Ölen. Gewöhnlich verändert sich das Oberflächenbild hierdurch, die Oberfläche wird angefeuert und die Maserung tritt hervor, das Holz wirkt oftmals viel dunkler. Nicht jedem gefällt das und bei manchen Hölzern kann es auch ins gelbliche gehen, z.B. bei Ahorn oder Esche.

Mit unserem neuen **BIOFA Produkt „Bianco Öl Aqua 8689“** bleibt der natürliche Charakter einer unbehandelten Holzoberfläche erhalten, das Holz wird nicht angefeuert, ist UV-geschützt und vergilbt nicht. Es benötigt nur zwei Aufträge, lässt sich leicht mit einem Pinsel, einer Rolle oder einer Spritzpistole auftragen und muss nicht auspoliert werden. Es trocknet extrem schnell, ist sehr strapazierfähig und fleckenbeständig. Bianco Öl Aqua eignet sich für alle Holzoberflächen im Innenbereich, für Fußböden, Treppenstufen, Möbeloberflächen und den Innenausbau und erfüllt die Spielzeugnorm EN 71,3 sowie die DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit.

Groß oder Klein – das ist hier die Frage!

So geschickt es auch ist, große Gebinde für große Flächen oder das Ölen von mehreren Möbeln zu haben – günstiger im Einkauf, größere Öffnung, weniger Verlust durch Rückstände im Gebinde, – so unpraktisch kann es manchmal sein, wenn man nur eine Kommode, ein Regal oder ein Schaukelpferd ölen möchte. Reste in größeren Gebinden kann man nur sehr begrenzt aufheben, es kann zu Verunreinigungen und Hautbildung kommen und zuletzt muss man das wertvolle Öl womöglich einfach entsorgen.

Dem wollen wir entgegenwirken und bieten daher ab sofort den **Universal Hartgrund 3754 auch in den kleinen 375 ml-Gebinden** an.

Mit freundlichen Grüßen
Kind regards

BIOFA
WOHNGESUND & NACHHALTIG

i.V. Stefanie Seeg
-Verkaufsleitung-

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 - 73087 Bad Boll www.biofa-de.com

T +49 (0) 7164 - 9405-20
F +49 (0) 7164 - 9405-96
E s.seeg@biofa-de.com

Instagram
facebook

PROFESSIONAL LINE

BIOFA

WOHNGESUND & NACHHALTIG

Bianco Öl Aqua 8689

für alle Holzoberflächen im Innenbereich, die so natürlich wie möglich (nahezu unbehandelt) aussehen sollen

- leicht zu verarbeiten
- nur zwei Anstriche nötig
- sehr schnelle Trocknung
- strapazierfähig und fleckenbeständig
- vergilbungshemmend und mit UV-Schutz
- 76% Nawaro-Anteil und lösemittelfrei
- erfüllt die Normen EN 71,3 und DIN 53160

PROFESSIONAL LINE

Natürliche Holzoberflächen damit Ihr Zuhause zur Wohlfühloase wird

Nachhaltiges und ökologisches Bauen ist voll im Trend und eine optimale Grundlage für gesundes Wohnen.

Naturbaustoffe und natürliche Beschichtungsarten eignen sich optimal für das Eigenheim und lassen sich vielfältig einsetzen. Besonders beliebt ist dabei das Holz, denn mehr als jeder andere Baustoff vermittelt die einzigartige Ästhetik des Holzes ein Gefühl von Wärme, Behaglichkeit und Geborgenheit. Die individuelle Maserung des Holzes sorgt für ein natürliches Flair und wirkt in allen Kombinationen edel und zeitlos.

Zudem ist Holz ein nachwachsender Baustoff mit sehr guter Wärmedämmung, der zu einem besonders guten Raumklima beiträgt.

Am schönsten ist Holz, wenn es unbehandelt wirkt

Um möglichst lange viel Freude an Holzoberflächen zu haben, behandeln wir diese mit Ölen, Lasuren, Lacken usw., denn bei guter Pflege kann eine Holzoberfläche ein Leben lang halten und sogar schön bleiben.

Gewöhnlich verändert sich das Oberflächenbild bei der Behandlung mit solchen Produkten und damit auch das natürliche Flair des Holzes.

BIOFA Bianco Öl Aqua 8689

Mit dem BIOFA Bianco Öl Aqua 8689 bleibt der natürliche Charakter einer unbehandelten Holzoberfläche erhalten. Es eignet sich für alle Holzoberflächen im Innenbereich, für Fußböden, Treppenstufen, Möbeloberflächen und den Innenausbau.

Vorteile von BIOFA Bianco Öl Aqua 8689 auf einen Blick

- es lässt sich leicht mit einem Pinsel, einer Rolle oder einer Spritzpistole auftragen und muss nicht auspoliert werden
- nur zwei Aufträge ergeben eine schöne, strapazierfähige und dauerhafte Beschichtung
- sehr schnelle Trocknung
- die Oberfläche bleibt nach der Behandlung „natur"-ähnlich, vergilbt nicht und ist UV-geschützt
- sehr strapazierfähig und fleckenbeständig
- wasserbasiert, somit lösemittelfrei und die Arbeitsutensilien lassen sich leicht mit Wasser und Seife reinigen
- erfüllt die Normen EN 71,3 Spielzeugnorm und DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit
- niedriger VOC-Gehalt (5%)
- hoher Nawaro-Anteil (min. 76%)
- gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich

BIOFA Bianco Öl Aqua 8689 im Vergleich mit handelsüblichem Vergleichsprodukt

	BIOFA Bianco Öl Aqua 8689	HÜV-Produkt, wässrig
Inhaltsstoffe	Bindemittel auf Basis von Rizinusöl, Reiswachs	Acrylatdispersion (keine weiteren Angaben)
Anteil nachwachsender und mineralischer Rohstoffe	76 %	keine Angaben
VOC	50 g/L (= 5%)	50 g/L
Festkörper	34%	23 - 25%
Glanz 85°	15	30
Trocknung	1-2 Stunden, nach 2 Tagen voll belastbar	1-2 Stunden nach 4-7 Tagen voll belastbar
Härte bei 120 µm	48	21
Ergiebigkeit	12 - 14 m^2/L	12 - 15 m^2/L
Empfohlene Auftragsweise	2-3 Aufträge mit Rolle oder Pinsel, 1 Zwischenschliff	3 Aufträge mit Rolle oder Pinsel, 1 Zwischenschliff
Prüfnormen, Label	EN 71,3 und DIN 53160	EU Ecolabel

Anwendung von BIOFA Bianco Öl Aqua 8689

Grundierung und Endbeschichtung für Holzoberflächen – Fußböden, Treppen, Möbel und Innenausbau.

Unbehandelte Oberflächen: Der Untergrund muss trocken, saugfähig, schmutz- und fettfrei sein. Alte Anstriche entfernen. Endschliff bei Fußböden 180-220er Körnung, Endschliff bei Möbeloberflächen 240er Körnung.

Bianco Öl Aqua gut aufrühren und durch Rollen mit kurzfloriger Mikrofaserrolle, Streichen oder Spritzen dünn und gleichmäßig auftragen. Die Beschichtung ist nach 2 h trocken und nach ca. 6 h schleifbar. Zwischenschliff mit 220-240er Gitter vornehmen. Anschließend zweiten Auftrag vornehmen. Nach 2 Aufträgen ist eine strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche gegeben. Wenn durch die Holzfaseraufrichtung die Oberfläche noch nicht die gewünschte Glätte aufweist kann nach mind. 6 Stunden Trocknung und einem weiteren Zwischenschliff ein 3. Auftrag mit Bianco Öl Aqua erfolgen.

Reinigung der Arbeitsgeräte: mit Wasser und BIOFA Pinselreiniger 0600.

Reinigung: Für die Reinigung von Fußböden empfehlen wir das pH-neutrale Konzentrat BIOFA NACASA Universalreiniger 4010 und für Möbel und Innenausbau das ebenfalls pH-neutrale gebrauchsfertige BIOFA Haushaltsreiniger Spray 4020.

Pflege: Für die regelmäßige Pflege von Fußböden empfehlen wir das Pflegekonzentrat BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion 2085 oder BIOFA NAPLANA Plus antirutsch 2086 und für Möbel und Innenausbau das gebrauchsfertige BIOFA Wachspflege Spray 4030.

BIOFA
WOHNGESUND & NACHHALTIG
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 ◆ D-73087 Bad Boll ◆ T: +49 7164 / 9405 0 ◆
F: +49 7164 / 9405 96 ◆ info@biofa.de ◆ www.biofa-de.com

BIOFA
WOHNGESUND & NACHHALTIG

Art. Nr. 8689

Bianco Öl Aqua

0,375 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

Eigenschaften:

Bianco Öl Aqua ist eine nicht anfeuernde, wasserverdünnbare Beschichtung für Holzoberflächen im Innenbereich. Es ergibt eine seidenmatte, helle, strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Bianco Öl Aqua eignet sich für Fußböden, Treppenstufen, Möbeloberflächen oder Innenausbauten. Die natürliche Farbe des Holzes bleibt nach der Behandlung weitgehend erhalten.
Das Bianco Öl Aqua erfüllt die Spielzeugnorm EN 71,3 und die Norm für Schweiß- und Speichelechtheit DIN 53 160 und besteht aus mind. 76% nachwachsender und mineralischer Rohstoffe.

Inhaltsstoffe:

Wasser, aliphatische Polyurethandispersion auf Basis Rizinusöl, Reiswachsdispersion, Kieselsäure, mehrwertige Alkohole, Polysiloxane, mikronisiertes Titandioxid, Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon und Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Arbeitsschritte:

1 . Vorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, saugfähig, schmutz- und fettfrei sein. Alte Anstriche entfernen. Endschliff bei Fußböden 180-220er Körnung, Endschliff bei Möbeloberflächen 240er Körnung.
2. Behandlung:
Bianco Öl Aqua gut aufrühren und durch Rollen mit kurzflooriger Mikrofaserrolle, Streichen oder Spritzen dünn und gleichmäßig auftragen. Die Beschichtung ist nach 2 h trocken und nach ca. 6 h schleifbar. Zwischenschliff mit 220-240er Gitter vornehmen.
Anschließend zweiten Auftrag vornehmen wie oben beschrieben. Nach 2 Aufträgen ist eine strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche gegeben. Wenn durch die Holzfaseraufrichtung die Oberfläche noch nicht die gewünschte Glätte aufweist kann nach mind. 6 Stunden Trocknung und einem weiteren Zwischenschliff ein 3. Auftrag mit Bianco Öl Aqua erfolgen.

Wichtig: Unbedingt Testanstriche durchführen. Das Produkt zieht schnell an und muss zügig und ansatzfrei verarbeitet werden. Nicht unter 16°C Luft- und Bodentemperatur verarbeiten. Gebinde aus unterschiedlichen Chargen vor der Verarbeitung mischen. Bei der Verarbeitung und Trocknung für optimale Frischluftzirkulation sorgen!
3. Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Wasser und BIOFA Pinselreiniger 0600 reinigen.
4. Reinigung und Pflege der Oberflächen: In der ersten Woche starke Verschmutzung vermeiden und nicht feucht reinigen. Immer zuerst trockene Reinigung mit weichem Besen, Tuch, Mopp oder Staubsaugerbürste durchführen. Zur feuchten Reinigung NACASA Universalreiniger 4010 mit warmem Wasser oder BIOFA Haushaltsreiniger Spray 4020 verwenden.

Trocknung:

Nach 2 h staubtrocken, nach 6 h schleif- und überstreichbar. Volle Beanspruchung nach 2 Tagen. Trocknungsverzögerung durch niedrige Temperaturen, hohe Luft- oder Untergrundfeuchte, sowie auf gerbsäurehaltigen Hölzern und Tropenhölzern sind möglich.

Verbrauch / Ergiebigkeit:

1. Auftrag: 70-80 ml/m^2 bzw. 12-14 m^2/l
2. Auftrag: 50-70 ml/m^2 bzw. 14-20 m^2/l
Verbrauch und Ergiebigkeit hängen stark von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes ab.

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Im Originalgebinde 24 Monate haltbar.

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96

BIOFA
WOHNGESUND & NACHHALTIG

Art. Nr. 8689

Entsorgung:

Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

EAK-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 12

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothia-zol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Allergiker: Tel.: +49(0)7164-9405-0. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit viel Wasser abwaschen. Auf ausreichenden Hautschutz achten! Bei Spritzverarbeitung den Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen und geeigneten Atemschutz (Kombifilter A2/P2) und Schutzbrille tragen. Bei Schleifarbeiten Atemschutz (Staubfilter P2) verwenden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Ein arttypischer Geruch des Produktes ist möglich.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GISCODE: BSW20

VOC-Kennzeichnung gemäß Decopaint-Richtlinie und ChemVOCFarbV:
EU-Grenzwert (Kat. A/i): 140 g/l (2010)
8689 enthält max. 50 g/l VOC.

Stand: 12.10.2022

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96

INNEN

BIOFA
WOHNGESUND & NACHHALTIG

Art. Nr.
3754

Universal Hartgrund

375 ml - 1 l - 2,5 l - 10 l

Grundierung für Böden, Treppen, Möbelaußenflächen und Innenausbauten. Für stark und ungleichmäßig saugende, mineralische Untergründe sowie für Holz und Kork unter 2044, 2055, 2050/51, 2063, 2060 und 2100/21001

- **volldeklariert**
- **mit natürlichen Ölen und Harzen**
- **farblos**
- **tief eindringend und offenporig**
- **sättigend und egalisierend**
- **wasserabweisend**

Eigenschaften:

Universelle Grundierung mit natürlichen Ölen und Harzen für den Innenbereich. Dringt tief ein, belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung der behandelten Untergründe und ergibt eine offenporige und wasserabweisende Oberfläche. Sättigt und egalisiert stark bzw. ungleichmäßig saugende Untergründe. Geeignet als Grundierung für Fußböden aus Holz und Kork, Treppen, Möbelflächen und Innenausbauten sowie Cotto-Fliesen, stark saugende Steinfliesen und andere mineralische Untergründe. Als Vorbehandlung für BIOFA Universal Hartöl 2044, Hartwachsöl 2055, Hartwachs 2060, Holzfinish 2063, für alle Bunt- und Decklacke im Innenbereich auf saugstarken Hölzern und für Steinöl 2100/21001.

Inhaltsstoffe:

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Ricinenöl-Kolophoniumharzverkochung, Leinöl, Sojaöl, Kobalt-Polymer-Trockner, Calcium- und Mangan-Trockner.



Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung: Die Untergründe müssen trocken (Holzfeuchte max. 12 %, Zementestriche Restfeuchte < 1,5 CM %, Anhydridestriche Restfeuchte < 0,5 CM %, Anhydritestriche auf Fußbodenheizung < 0,3%), tragfähig, alkalisch neutral, sauber, staub- und fettfrei sein, evtl. mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen. Estriche müssen nach Anweisung des Herstellers geschliffen und entstaubt sein. Anhydridestriche bis Korn 60 gut schleifen. Alte Anstriche gründlich entfernen. Tropenhölzer, stark harzhaltige und gerbsäurehaltige Hölzer mit Spiritus oder Terpentinersatz gründlich abwaschen und mind. 24 Std. trocknen lassen. Möbeloberflächen mit 240er Körnung und Fußböden mit 120er Körnung vorschleifen. Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung muss mind. 16°C betragen. Die Fugenmasse bei Cotto- und Steinfliesen muss vollständig durchgetrocknet und ausgehärtet sein. Bei Einsatz auf anderen mineralischen Untergründen unbedingt Technisches Merkblatt von Steinöl 2100 beachten!
Bei Verwendung auf neuen Böden mit Fußbodenheizung ist die Heizung vor der Oberflächenbehandlung gemäß den Vorschriften stufenweise hochzufahren und ca. 3 Tage auf Vollleistung zu fahren. 24 Std. vor der Behandlung wird sie abgeschaltet (nur im Winter auf

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96

niedrigster Stufe laufen lassen) und 72 Std. nach der letzten Behandlung wieder stufenweise in Betrieb genommen (Wasserdurchlauf mit 5°C Steigerung pro Tag, max. Durchlauftemperatur 30°C).
VOB beachten.
2. Verarbeitung: BIOFA Universal Hartgrund durch Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen, Walzen oder Wischen (z. B. mit kurzflorigem, flusenfreien Wischer) einmal dünn und gleichmäßig auftragen. Nach ca. 30-60 Minuten müssen Ölüberstände zu noch saugfähigen Stellen gleichmäßig verteilt oder abgenommen werden. Im Holzfußbodenbereich wird nach Trocknung mit 120-150er Gitter zwischengeschliffen oder alternativ die gesamte, noch feuchte Oberfläche (ca. 60 Minuten nach Auftrag) mit einer Tellermaschine und grünem oder beigem Pad gut eingepadded. **Achtung!** Speziell bei hellen saugstarken Hölzern wie Ahorn, Esche, Buche, White Pine, etc. nimmt das Hirnholz mehr Öl auf, wodurch die Stöße wesentlich stärker angefeuert und somit dunkler werden können. Die Arbeitsgeräte nur kurz in das Öl eintauchen und nicht zu viel Material auf die Oberfläche bringen. Niemals das Öl ausschütten (Pfütze, Lache) und dann verteilen. Das führt zu starken Markierungen des Hirnholzes und der Ränder in diesem Bereich, was auch durch Schleifen nicht mehr zu reparieren ist.
Mit BIOFA Universal Hartgrund 3754 geölte Flächen im Möbel- und Innenausbaubereich nach Trocknung zwischenschleifen oder mit Exzenter-Schleifer (grünes oder beiges Pad), Fladder oder Stoffballen nacharbeiten, bis kein Öl mehr auf der Oberfläche ist.
Bei Cotto- und Steinfliesen nicht eingezogenes Öl restlos abnehmen.
Bei anderen mineralischen Untergründen Universal Hartgrund evtl. einfärben (siehe Technisches Merkblatt für Steinöl 2100)!
Bei Nachbehandlung mit Hartwachs 2060 oder Holzfinish 2063 evtl. ein zweites Mal mit 3754 grundieren, bis Oberfläche gleichmäßig gesättigt ist.
Spritztechnische Daten: Becherpistole: Düse 1,5 - 1,7 mm , Spritzdruck ca.2,5 - 3,0 bar.
Airless: Düse 0,23 - 0,28 mm, Spritzdruck 4 bar, Materialdruck 80 bar.
Grundsätzlich müssen diese Werte aber den gerätespezifischen Eigenschaften angepasst werden.

Wichtig:

Ölüberstände verursachen eine klebrige und glänzende, nicht durchtrocknende Oberfläche. Vorversuche durchführen! Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Nicht im Innenbereich von Möbeln, Schubladen, etc. verwenden, da sonst lang anhaltende Geruchsbildung möglich ist!

3. Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen. Verschmutzte Verdünnung kann nach einigen Tagen Standzeit abdekantiert und wieder verwendet werden.

4. Nachbehandlung: Holzfußböden werden mit BIOFA Universal Hartöl 2044, Hartwachs 2060 oder Holz-Finish 2063 endbehandelt.
Innenausbau- und Möbeloberflächen werden mit BIOFA Universal Hartöl 2044, BIOFA Hartwachs 2060, Holz-Finish 2063 oder BIOFA Deck- und Buntlacken endbehandelt.
Cotto- und Steinfliesen sowie andere mineralische Untergründe werden mit Steinöl 2100 nachbehandelt.

Werkzeug-Empfehlung:



1. **009951 / 009980 / 009982** Lackwalze Mikrofaser 100 mm / 180 mm / 250 mm
2. **009942** Flächenstreicher 240 mm
3. **009949 / 009934** Flachpinsel 50 mm / 70 mm für ölige Produkte
4. **009973** Stiel für Lackwalze und Flächenstreicher
5. **009925 / 009963 / 009987** Pad grün/rotbraun für Exzenterschleifmaschine / Einscheibentellermaschine zum Auspolieren/Zwischenschleifen
6. **0500** BIOFA Verdünnung zum Reinigen der Arbeitsgeräte.

Trocknung:

BIOFA Universal Hartgrund ist nach 8-16 Std. (20°C / 50-55 % rel. Luftfeuchte) schleif- und überstreichbar. Fußböden sind nach der Endbehandlung nach 3 Tagen vorsichtig, nach 7 - 10 Tagen voll belastbar. Trocknungsverzögerungen durch niedrige Temperaturen, zu hohe Luft- oder Untergrundfeuchte sowie auf gerbsäurehaltigen Hölzern, Tropenhölzern, mineralischen Untergründen und auf Kork sind möglich.

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag

50-70 ml/m^2 bzw. 15-20 m^2/l, hängt aber stark von Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes ab. Ggf. durch Probeanstrich ermitteln.

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Hautbildung möglich. Haut vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben. Reste in kleinere Gebinde umfüllen und luftdicht verschließen.

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96

Gebinde:

Innenlackierte Blechdose/-eimer

Entsorgung:

Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11*

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen –(Selbstentzündungsgefahr!) Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren für ausreichende Absaugvorrichtung und Atemschutz sorgen. Beim Erwärmen oder Versprühen können explosive Dampf-/ Luftgemische entstehen! Auf ausreichenden Hautschutz achten. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen! Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich!

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VOC-Kennzeichnung gemäß Decopaint-Richlinie und ChemVOCFarbV:
EU-Grenzwert (Kat. A/h): 750 g/l (2010)
3754 enthält max. 540 g/l VOC.

GISCODE: Ö 60+

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96